


Merkmale	Nachweis	Einheit	TANSANIT AKUSTIK
Belagsart	EN 651	-	Heterogener Bodenbelag mit Glasvliesarmierung und geprägter, strukturierter Oberfläche
Oberflächenveredelung			Rhinogrip (PUR-Versiegelung)
<b>Leistungsanforderungen</b>			
Rollenbreite/ Rollenlänge	EN 426	m	4/ 15-30
Standard- Rollengewicht		Kg	ca. 220
Gesamtdicke	EN 428	mm	3,0
Nutzschicht	EN 429	mm	0,50
Gesamtgewicht	EN 430	g/m <sup>2</sup>	2370
Resteindruck	EN 433	mm	≤0,20
Farbbeständigkeit/ Lichtechtheit	ISO 105-B02	Stufe	>6
Durchgangswiderstand/ Isolierfähigkeit	EN 1081	Ohm	-
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	m <sup>2</sup> K/W	0,04
Stuhlrollengang	EN 425	-	ja, für Rollen Typ W
Fußbodenheizung	Warmwasser	-	geeignet
Dimensionsstabilität	EN 434	%	< 0,40
Garantie	Wohnbereich Objektbereich	Jahre	15 5
<b>Sicherheitsanforderungen</b>			
Brandverhalten	EN 13501-1	-	B <sub>fl</sub> -s1
Rutschsicherheit	DIN 51130/ EN 13893	Gruppe/ Klasse	R10 DS
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8	dB	18
Beständigkeit gegenüber Haushaltschemikalien	EN 423	-	Beständig gegenüber den gängigsten Haushaltschemikalien und kurzzeitig beständig gegen verdünnte Säuren, Fetten und Ölen.

**Klassifizierung** EN 685 -



# REINIGUNG & PFLEGE

## ANLEITUNG FÜR TANSANIT AKUSTIK

### Grundsätzliches zur Reinigung

- Die Häufigkeit der Reinigung hängt davon ab, wie stark der Bodenbelag täglich beansprucht wird.
- Fegen Sie den Belag bei Bedarf mit einem weichen Besen. Beim Verwenden eines Staubsaugers ist darauf zu achten, dass die Bodendüse mit weichen Borsten ausgestattet ist.
- Wischen Sie den Boden mit einem sauberen, feuchten Mopp oder Tuch. Spülen Sie diesen häufig in klarem Wasser aus.

**ACHTUNG:** Alle Böden können rutschig sein, wenn sie nass sind!

- Geben Sie zum Wischen ggf. ein etwas milderes Reinigungsmittel für Böden in das saubere Wasser. Die Reinigungsflotte sollte vollständig aufgenommen werden. Herstellerangaben zur Verdünnung der Reinigungsflotte sind unbedingt einzuhalten.
- Flecken, Striche und verschüttete Flüssigkeiten sollten so schnell wie möglich weggewischt bzw. aufgenommen werden.
- CV-Bodenbeläge, die eine zusätzliche Oberflächenvergütung haben, müssen nicht eingepflegt werden.
- Die neue Rhinogrip Beschichtung bietet eine Oberfläche mit einem geringeren Rutsch-Potential bei Nässe.

**WICHTIGER HINWEIS:** Alle glatten Oberflächen können bei Nässe rutschig werden und müssen deshalb mit besonderer Vorsicht betreten werden. Tansanit Akustik mit Rhonogrip wurde gemäß BS7976 Teil 2 in Übereinstimmung mit den Richtlinien der UK Slip Resistance Group getestet. Ergebnis: „Potential for slip rating: Low“ (Potenzial für Rutschgefahr: gering). Tansanit Akustik mit Rhinogrip Oberfläche niemals mit Bohnerwachs oder Beschichtungsemulsionen behandeln.

### Nicht verwenden:

- Cremereiniger oder Reinigungsmittel mit Scheuerpartikeln
- Topfreiniger aus Draht- oder Nylongeflecht
- Bleichmittel oder aggressive Reinigungsmittel
- Möbelpolitur, Politur auf Spiritusbasis
- Scheuermittel oder flüssige Scheuermittel.

Befolgen Sie immer die Herstellerangaben und vergewissern Sie sich, dass die Wischpflege für CV-Bodenbeläge geeignet ist.

### Schützen Sie Ihren Boden vor Verschleißerscheinungen

- Druckstellen durch schwere Haushaltsgeräte wie z. B. Herd, Waschmaschinen und Möbel werden vermieden, wenn diese auf Filzgleitern oder Hartfaserplatten aufgestellt werden.
- Risse oder Schleifspuren können entstehen, wenn schwere Haushaltsgeräte über den Boden geschoben werden.

- Scharfe Gegenstände (Messer etc.) sowie spitze Absätze können die Oberfläche des Belages beschädigen.
- Heiße oder brennende Gegenstände (z.B. Zigaretteglut) können die Bodenoberfläche versengen oder zu einer Blasenbildung führen.
- Verschleiß des Belages durch grobkörnigen Schmutz kann mit einer Sauberlaufzone (Schmutzmatte) vor der Eingangstür verhindert werden.

### **Schutz vor Verfärbungen**

- Die Gummirückseiten von Türmatten können gelbe Verfärbungen auf dem direkt darunter liegenden Belag hinterlassen (Weichmacherwanderung). Matten aus Naturfasern sind zu bevorzugen. Bitte beachten Sie dabei das umfangreiche Hometrend-Lagerangebot in Matten und Bahnen.
- Gummifüße von Möbeln können Abdrücke hinterlassen. Platzieren Sie Untersetzer zwischen den Füßen und dem Boden.
- Produkte auf Spiritusbasis – wie Schuhpolitur, Lösungsmittel, Haarfärbemittel oder wasserfeste Stifte.
- Entfernen Sie Flecken und Striche so schnell wie möglich. Auch Kurkuma (Gelbwurz), Senf und stark färbende Lebensmittel müssen sofort entfernt werden.
- Ätzende Substanzen wie Säuren und Laugen (Basen) können die Oberfläche des Belags beschädigen. Deshalb: Verschüttete Säuren- und Laugenlösungen sofort aufwischen. Dabei direkten Hautkontakt mit der Substanz vermeiden!
- Asphalt oder Teer von frischen Oberflächen oder aufgeweichten Straßen und Bürgersteigen.
- Die Sohlen von preiswerten Gummischuhen und Hausschuhen können mit der Zeit zu Verfärbungen führen.

*Der Hersteller haftet nicht für Verluste oder Schäden die auf eine falsche Verlegung oder falsche Pflege zurückgehen. Für weitere Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit unseren Fachberatern auf.*

**HINWEIS:** Wir empfehlen, Reinigungs- und Pflegemittel sowie Reinigungsgeräte und Zubehör von der Fa. CC Dr. Schutz GmbH zu verwenden.

# VERLEGEANLEITUNG

FÜR TANSANIT AKUSTIK

Linoleumbodenbelag TANSANIT AKUSTIK Hometrend können auf jeden verlegereifen Untergrund verlegt werden. Der Untergrund muss fest, tragfähig, dauertrocken und eben sein.

Es gelten die einschlägigen nationalen Vorschriften, insbesondere die *DIN 18 365* „Bodenbelagarbeiten“ und *DIN 18 299* „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“ sowie *DIN 18 202* „Maßtoleranzen im Hochbau“ und das TKB 8-Merkblatt „Verlegen von Linoleum“. Für Österreich gilt insbesondere die *ÖNORM B2232* „Estricharbeiten-Werkvertragsnorm“ und *ÖNORM B 2236* „Klebearbeiten für Bodenbeläge-Werkvertragsnorm“ sowie ebenfalls die *18 202* „Maßtoleranzen im Hochbau“.

Dieser CV-Bodenbelag ist ein Qualitätsprodukt mit hoher Lebensdauer. Ein Gewährleistungsanspruch bedingt jedoch die Vorbereitung des Untergrundes sowie die Verlegung nach *DIN 18365* Bodenbelagarbeiten VOB und die dazugehörigen Erläuterungen.

## Hinweise

Das Material wird in temperierten Räumen (mindestens 18`Celsius) gelagert und verarbeitet. Um in kalten Jahreszeiten eine schnellere Durchwärmung zu ermöglichen, empfiehlt es sich, die Verpackung zu entfernen und den Belag leicht aufzurollen.

Vor dem Zuschneiden Farbgleichheit des Materials prüfen. Handelsübliche oder geringe technisch nicht vermeidbare Abweichungen der Qualität, Farbe, Breite, des Gewichts, der Stärke, der Ausrüstung oder des Dessins berechtigen nicht zur Mängelrüge. Je nach Belags-Design sind, entsprechend dem jeweiligen Musteraufdruck in den Kollektionen, die einzelnen Bodenbelagsbahnen gestürzt zu verlegen.

Beachten Sie bitte die Hinweise in der Kollektion ela-Objekt.

## Verlegung

Für die vollflächige Verklebung eignen sich gute Dispersionsklebstoffe, die nach Vorschrift der Klebstoffhersteller verarbeitet werden müssen. Der Klebstoff erreicht nach ca. 24 Stunden seine endgültige Festigkeit. Erst dann sollte der Raum möbliert werden. Keine neopren- bzw. lösemittelhaltigen Klebstoffe verwenden.

Um das Eindringen von Feuchtigkeit (z.B. Reinigungswasser) im Nahtbereich zu verhindern, empfehlen wir, die Nähte chemisch zu verschweißen (Kaltschweißmittel).

Bei Raumgrößen bis max. 20m<sup>2</sup> (ohne Naht) kann Tansanit Akustik auf trockenem, planebenem Untergrund lose verlegt werden. An den Türübergängen ist der Belag mit doppelseitigem Klebeband (weichmacherbeständig) zu fixieren.

**gallion**

**thomas**

**rettberg**

**steffel**  
austria